





## | LAGERUNG / TRANSPORT

STEICOmuli connect kühl und trocken lagern bei +15 °C bis +25 °C

## | HINWEISE

STEICOmuli connect vor Hitze, Kälte und Licht schützen

Mindestens 12 Monate lagerfähig

## | LIEFERFORMEN STEICOmuli connect

Gebinde	Inhalt [ml]
12 Schlauchbeutel/Karton	à 600 ml/600 g
12 Kartuschen/Karton	à 310 ml/310 g

## | TECHNISCHE KENNDATEN STEICOmuli connect

Basis	modifizierte Dispersion
Farbe	coffeebrown
Filmeigenschaft	dauerelastisch
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C
Frostbeständigkeit	-30 °C
Ablüßzeit	ca. 1d (abhängig von Untergrund und Raupendicke)
Temperaturbereich	-30 °C bis 80 °C
Reichweite	
310 ml	6– 8 m
600 ml	12–14 m

## | VERARBEITUNG STEICOmuli connect

- die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen
- bei Anwendung auf beschichteten Untergründen ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit notwendig
- 6–8 mm dicke Raupen einseitig auf die Bahn oder den tragfähigen Bauwerkstoff auftragen
- die Bahn mit Entlastungsschlaufe innerhalb der Nassphase der Kleberaupe durch leichtes andrücken fixieren (ACHTUNG: Raupe nicht flach drücken)
- alternativ kann die Verklebung nach bedingter Antrocknung (16–20 h, in staubfreier Umgebung) in die trockene Kleberaupe erfolgen. Hier kann der Anpressdruck erhöht werden