



Floorrock® SE

Trittschalldämmplatte Floorrock® SE

Druckfeste Steinwolle-Dämmplatte für die Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht.

- Wärmedämmstoff für Gebäude – werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- zulässige Flächenlast: 5 kN/m²
- recycelbar



Trittschalldämmplatte Floorrock® SE

Anwendungsbereich

Oberseitige Dämmung von Decken unter schwimmenden Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht mit Schallschutzanforderungen. Geeignet für maximale Nutzlasten nach DIN 1055-3, Tabelle 1, Kategorien A, B1, D1 und T1. Nicht geeignet für die Verwendung unter Gussasphaltestrichen oder Trockenestrichen.

Verarbeitungshinweis

Wenn Floorrock SE mit einer Wärmedämmung als Dämmschicht in Bodenaufbauten nach DIN 18560-2 eingebaut wird, muss der Dämmstoff mit der geringeren Zusammendrückbarkeit oben liegen.

Floorrock SE ist dicht gestoßen und vollflächig aufliegend zu verlegen. Beim Einbau der Dämmschicht sowie des Estrichs darf Floorrock SE nicht ohne Schutzmaßnahmen begangen werden, da ansonsten die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden kann.

Lieferprogramm

Dicke mm	d_L -c	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
15-5		11,25	180,0	0,40
20-5		10,00	240,0	0,55
25-5		7,50	180,0	0,70
30-5		6,25	150,0	0,85
35-5		5,00	140,0	1,00
40-5		5,00	120,0	1,10
45-5		5,00	100,0	1,30
50-5		3,75	105,0	1,45

Plattenformat

L x B (mm) 1000 x 625

d_L - Lieferdicke = Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe in mm

c - Zusammendrückbarkeit ($d_L - d_g$) in mm

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DES sh	Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen	DIN 4108-10
	DZ	Dämmung zwischen den Sparren	
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 W/(m·K)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086
Lieferdicke	d_L	15 mm	DIN EN 12431
		20 mm	
		25 mm	
		30 mm	
		35 mm	
		40 mm	
		45 mm	
		50 mm	
Stufe der dynamischen Steifigkeit s'	SD	30 MN/m ³	DIN EN 29052-1
		18 MN/m ³	
		13 MN/m ³	
		11 MN/m ³	
		10 MN/m ³	
		9 MN/m ³	
		8 MN/m ³	
Stufe der Zusammendrückbarkeit c	CP5	c ≤ 5 mm	DIN EN 13162
Zulässige Flächenlast		5 kN/m ²	

Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T6-SDi-CP5-AFr25-MU1

Güteüberwacht

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
 Postfach 207
 45952 Gladbeck
 Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
 Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
 www.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.