



0672 | 1724

Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Deutschland | Germany | Allemagne

20

0010_Knauf Katja Sprint_2020-03-03

	EN 13969:2004/A1:2006 Knauf Katja Sprint Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser Bitumen damp proof sheets including basement tanking sheets Feuilles bitumineuses empêchant les remontées d'humidité du sol	EN 13970:2004/A1:2006 Knauf Katja Sprint Bitumen Dampfsperrbahn Bitumen water vapour control layers Membrane par-vapeur de bitume	EN 14967:2006 Knauf Katja Sprint Bitumen Mauersperrbahn Bitumen damp proof courses Membrane barrières de murs en bitume
Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu	E	E	E
Wasserdichtheit / Watertightness / Étanchéité à l'eau	bestanden / passed / passe	bestanden / passed / passe	bestanden / passed / passe
Zug-Dehnungsverhalten / Tensile properties / Résistance à la traction:			
Max. Zugkraft längs / Max. tensile force length / Force de traction max. longitudinal	≥ 400 N/50mm	≥ 400 N/50mm	
Max. Zugkraft quer / Max. tensile force transverse / Force de traction max. transversal	≥ 280 N/50mm	≥ 280 N/50mm	
Dehnung bei max. Zugkraft längs / Elongation at max. tensile force length / Allongement à la force de traction max. longitudinal	≥ 2 %	≥ 2 %	
Dehnung bei max. Zugkraft quer / Elongation at max. tensile force transverse / Allongement à la force de traction max. transversal	≥ 2 %	≥ 2 %	
Kaltbiegeverhalten / Cold bending behaviour / Comportement de cintrage à froid	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C
Festigkeit der Fügenaht / Shear resistance of joints / Résistance du joint de construction:			
Scherfestigkeit längs / Shear resistance length / Résistance au cisaillement longitudinal	160 N/50mm	160 N/50mm	
Scherfestigkeit quer / Shear resistance transverse / Résistance au cisaillement transversal	160 N/50mm	160 N/50mm	
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability / Coefficient de résistance à la vapeur d'eau		1500 m	
Gefährliche Stoffe / Dangerous substances / Substances dangereuses ^{a) b)}	Anforderungen sind erfüllt / requirements are met / exigences remplies	Anforderungen sind erfüllt / requirements are met / exigences remplies	Anforderungen sind erfüllt / requirements are met / exigences remplies
^{a)} Produkt enthält kein Asbest und Teer / Product does not contain asbestos or tar / Le produit ne contient pas d'amiante et goudron			
^{b)} Keine harmonisierte Testmethode für das Auswaschverhalten verfügbar / Because there is no European test method for leaching of the products, no statement can be made / Aucune méthode d'essai harmonisée n'est disponible pour le comportement au lessivage			