

## ASO<sup>®</sup>-Systemvlies-02

Schutz- und Gleitvlies



Artikelnummer	Länge, Artikel	Breite, Artikel	Inhalt	Verpackung	Farbe
205021001	100 m	100 cm	1 Stück	Rolle	weiß mit SCHOMBURG-Schriftzug
205021002	25 m	100 cm	1 Stück	Rolle	weiß mit SCHOMBURG-Schriftzug

### Produkteigenschaften

- PP-Vlies mit hoher Reißfestigkeit
- beständig gegen alle im Erdreich anfallenden Schadstoffe

### Vorteile

- sichere Verbindung zur Abdichtungsschicht
- unterstützt Durchtrocknung der Systemprodukte

### Einsatzgebiete / Bauwerksabdichtung

- als Schutzmaßnahme gegen schiebende oder abrutschende Schutz- oder Dämmplatten
- als Schutz vor Witterungseinflüssen
- Systemkomponente für kationische COMBIFLEX Bitumendickbeschichtungen

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	Rollenware
Materialbasis	Polypropylen
Flächengewicht	ca. 70 g / m <sup>2</sup> ± 5%
Zugdehnung (DIN 53504)	ca. 144 %
Zug-Dehnungsverhalten, längs	ca. 147 N / 50 mm
Zug-Dehnungsverhalten, quer	ca. 105 N / 50 mm

#### Verarbeitung

Verbrauch	ca. 1 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup>
-----------	---

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Schere / Messer
- Glättkelle

## **ASO<sup>®</sup>-Systemvlies-02**

### **Lagerbedingungen**

#### Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.

### **Entsorgung**

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

### **Hinweise**

- Die Reißfestigkeit nimmt bei längerer Lagerung im Freien ab.
- ASO<sup>®</sup>-Systemvlies-02 darf nicht mit lösungsmittelhaltigen Produkten verklebt oder überarbeitet werden.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.