


## ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S

Spezial-Schnellhaftgrundierung



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
204201001	1	KG	Flasche	rosa-violett
204201002	5	KG	Kanister	rosa-violett

### Produkteigenschaften

- Quarzhaltige Dispersionsgrundierung
- schnell trocknend
- gebrauchsfertig
- griffige Oberfläche
- schafft effektive Haftverbindungen

### Vorteile

- Systemkomponente für Abdichtungen im Verbund
- besonders griffige Oberfläche
- schnell trocknend
- zur besseren Arbeitskontrolle eingefärbt

### Einsatzgebiete

- zur Grundierung auf saugende und nicht saugende Untergründe
- als Haftvermittler auf Fliesen und glatten Betonen
- für innen und außen

### vorhandene Prüfzeugnisse

- Bescheinigung Franz. VOC
- EMICODE-Lizenz
- Bescheinigung AgBB
- Bescheinigung Belg. VOC
- ETAG 022-1

## ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	1K-System
Materialbasis	Styrol-Butadien
Konsistenz	flüssig
Dichte (spez. Gewicht)	ca. 1,33 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	- 20 + 80 °C
Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1	E

#### Verarbeitung

Untergrundtemperatur	von 5 °C bis 25 °C
Begehbar nach	ca. 15 - 45 Minuten
Belegbar mit Fliesen	bei nicht saugenden Untergründen nach völliger Durchtrocknung (ca. 45 Minuten bei +15 °C) bei saugenden Untergründen sobald ASO-Unigrund-S oberflächlich getrocknet ist
Verbrauch (Grundierung)	ca. 100 g / m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	von 5 °C bis 25 °C

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- feinporige Schaumwalze
- Pinsel
- Farbrolle

#### Geeigneter Untergrund

- Zement-Estrich (CT)
- Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF)
- Magnesia-Estriche (MA)
- Beton
- Trockenestriche
- Hohlraumböden
- Bodenausgleichsmassen
- Fliesenträgerelemente
- Zementäre Putze
- Kalk-Zementputz
- Gipsputz
- Leichtputz
- Gipsplatten
- Gipsfaserplatten
- Zement- und Faserzementplatten

### Untergrund vorbereiten

#### Anforderung an den Untergrund

1. tragfähig
2. trocken
3. ebenflächig
4. in der Oberfläche geschlossen
5. frei von Rissen
6. frei von haftungsmindernden Stoffen

## ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S

### Fläche vorbereiten

1. Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden.
2. Calciumsulfatestriche mit ASO-Unigrund-S grundieren.
3. Für die Beurteilung der Belegreife ist eine Feuchtemessung mit der CM-Methode erforderlich.
4. Labile oder haftungsmindernde Schichten maschinell abbürsten, abschleifen, abräsen oder kugelstrahlen.

### Anwendung

#### Verarbeitung

1. Vor dem Gebrauch gründlich umrühren.
2. Bei nicht saugenden Untergründen (z. B. alten Fliesenbelägen) unverdünnt anwenden.
3. Bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnen.
4. ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S mit einer Schaumstoff- oder Lammfellrolle im Kreuzgang gleichmäßig und dünn auftragen.
5. Auf saugenden Untergründen können Fliesen und Platten verlegt werden sobald ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S oberflächlich abgetrocknet – ca. 15 Minuten – und griffest ist.
6. Auf nicht saugenden Untergründen ist die Weiterverarbeitung erst nach völliger Durchtrocknung möglich. Trocknungszeit ca. ¾ Stunde.
7. Bei Verwendung im Außenbereich ist ASO-Unigrund-S durch eine Fliesenverbundabdichtung unter keramischen Belägen, z. B. AQUAFIN<sup>®</sup>-2K /M-PLUS, zu schützen.

#### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort mit Wasser ausspülen. Angetrocknetes Material mit ASO-R001 anlösen und abwaschen.

### Lagerbedingungen

#### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 5 - 40 °C für 15 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

### Entsorgung

Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 08 01 20 entsorgt werden.

### Emissionsverhalten / Gebäudezertifizierungssysteme

- Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE, was in der Regel zu positiven Bewertungen im Rahmen von Gebäudezertifizierungssystemen gemäß DGNB, LEED, BREEAM, HQE führt.
- Geeignet für Innenräume gemäß Französicher VOC-Verordnung und belgischem Königlichem Dekret C-2014/24239.

### Hinweise


- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S schützen!
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

GISCODE: BSW10

# ASO<sup>®</sup>-Unigrund-S

## Erläuterungen

Konformität / Deklaration / Nachweise

 0799	
<b>SCHOMBURG GmbH &amp; Co. KG</b> Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 18 204990 <b>SANIFLEX-EU</b> Bausatz zur Herstellung einer Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen	
0799-CPR-150	
<b>ETA-17/0469</b> <b>ETAG 022-1</b>	
Brandverhalten	E
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB
Wasserdampfdurchlässigkeit	mit ASO-Unigrund-D, $s_d \approx 44m$ mit ASO-Unigrund-GE/K, $s_d \approx 9m$ mit ASO-Unigrund-S, $s_d \approx 6,8m$
Wasserdichtheit nach EN 13967	wasserdicht
Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 1; 0,4 mm
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5$ MPa
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2; wasserdicht
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Kategorie 2; wasserdicht
Wasserbeständigkeit	Kategorie 2; $\geq 0,5$ MPa
Temperaturbeständigkeit	Kategorie 2; temperaturbeständig
Alkalibeständigkeit	Kategorie 2; alkalibeständig
Verarbeitbarkeit	anwendbar
Dicke	mindestens 0,5 mm

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.