

Multimörtel ASOCRET-M30

Der universelle
Sanierungsmörtel.
ASOCRET®-M30 –
4 Produkte in einem!



SPACHTELN

REPARARIEREN

SPERREN

MODELLIEREN

schomburg.de



SCHOMBURG
Sicher die Lösung.

Top Performance. Für Top Performer.

ASOCRET-M30

Wasserabweisender Multimörtel



Verarbeitungsdaten

Verarbeitungszeit*	ca. 30 Minuten
Überarbeitbar*	nach ca. 3 Stunden
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 5,0 N/mm ²
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 20,0 N/mm ²
Wasseraufnahmekoeffizient w ₂₄	< 0,1 kg/m ² × h ^{0,5}
Lieferform	6 kg und 25 kg Foliensack
Verbrauch Flächenequalisierung	ca. 1,4 kg/m ² /mm Schichtdicke
Verbrauch mineralische Hohlkehlen	ca. 3,0 kg/m

* Die Angaben gelten für +23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit.



1. Spachtelmasse

Sowohl zum Glätten als auch zum Spachteln ab 3 mm Schichtdicke.



2. Reparaturmörtel

Partielle Ausbrüche und Unebenheiten lassen sich bis 30 mm in einem Arbeitsgang ausgleichen.



3. Sperrputz

Bereits ab 10 mm wasserundurchlässig und bis 30 mm vollflächig in einem Arbeitsgang zu verarbeiten.



4. Hohlkehlenmörtel nach DIN 18533

Besonders geeignet als Hohlkehlenmörtel, der keine kapillare Wasserleitfähigkeit aufweist. Zum Formen einer Hohlkehle im Wand-Bodenanschluss sowie bei Innenecken vor der Überarbeitung mit Bauwerksabdichtungen.