



Fassadenweiß

Gut deckende Außen-Dispersionsfarbe

Werkstoff

Anwendung	Außen-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen auf Putz- und Betonflächen, Mauerwerk und tragfähigen, matten Dispersions-Altbeschichtungen.
Eigenschaften	Gut deckend, diffusionsfähig, wetterbeständig, wasserabweisend, spannungsarm, strapazierfähig, leicht füllend, UV-beständig, matt, wasserverdünnbar, und geruchsneutral.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Pigmentbasis	Titandioxid und Extender.
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Glycoether, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00 800/ 63333782.
Produkt-Code	M -DF 02
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen.
Verpackungsgrößen	5 l und 10 l.

Verarbeitung

Untergrund	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht tragfähige Beschichtungen sind restlos zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit/Eignung mit dem neuen Werkstoff zu prüfen. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.
-------------------	---



Technisches Merkblatt

Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Vor Verarbeitung Material gut aufrühren. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder geeigneten Spritzgeräten. Zwischenanstrich max. mit 5% Wasser verdünnt, Schlussanstrich möglichst unverdünnt. Airlessapplikation: Spritzwinkel 50°, Düse 0,018 - 0,026 ", Spritzdruck 150-180 bar Bei Spritzauftrag auf Spritzkonsistenz einstellen.
Verdünnung	Maximal 10% mit Wasser.
Abtönen	Kann mit Clever Sparen Bunt- und Abtönfarben abgetönt werden.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verbrauch	Ca. 165 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Trockenzeit	Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Regenfest nach 24 Stunden. Durchtrocknung nach ca. 5 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/c): 40g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 40g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.



Technisches Merkblatt

Anhang

Anstrichaufbau: Untergrundprüfung siehe VOB 18 363, Teil C, Abs.3 / Clever Sparen Fassadenfarben

Untergrund	Vorbehandlung & Grundierung
Feste und tragfähige Untergründe	Ohne Grundierung
Neue Putze der Mörtelgruppen P II und P III, neuer Beton	Nach zwei- bis dreiwöchiger Austrocknung (Nachputzstellen fluatieren) mit Clever Sparen Tiefgrund LF grundieren. Ebenso bei neuem Beton, von dem ev. vorhandene Schalöle mit einer Fluat-Schaumwäsche und durch Heißdampfstrahlen zu entfernen sind.
Mineralische Kratz-, Spritz- und Edelputze, leicht sandenden Putz und oberflächlich abgewitterten Beton.	Mit Clever Sparen Tiefgrund LF grundieren
Leicht kreidende, fest haftende Altanstriche Sehr stark kreidende Altanstriche	Mit Clever Sparen Tiefgrund LF grundieren
Dispersionsfarbe, alt, tragfähig.	Restlos entfernen und, je nach Untergrundbeschaffenheit mit Clever Sparen Tiefgrund LH grundieren.

Hinweise	
Verschmutzungen, kreidende Anstriche, Sinterschichten, Harze, Mehlkornschichten, Wachs, Öle, Trennmittel etc.	Durch geeignete Maßnahmen restlos entfernen
Flächen mit Algen-, Schimmel- bzw. Pilzbefall	Befall gründlich mit Clever Sparen Schimmelfentferner entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Biozide vorsichtig verwenden. Stets Produktinformation und Kennzeichnung lesen.
Salzausblühungen	Trocken abbürsten und mit Clever Sparen Tiefgrund LH grundieren. Für Anstriche auf salzbelasteten Untergründen kann keine Gewähr übernommen werden.
Verzinkte Flächen	Mittels Netzmittelwäsche unter Verwendung von Korund-Schleifvlies reinigen. Gründlich mit Wasser nachwaschen. BFS Merkblatt Nr. 5 beachten.
Hartbrandstein-, Ziegel- und Kalksandstein- Mauerwerk, außen	Muss rissfrei verfugt sein, ist nur für frostbeständige Qualität ohne Fremdeinschlüsse geeignet und muss vor Anstrichausführung Mauerwerksausgleichfeuchte haben.
Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile	Nicht überstreichen

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik +49 800 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.meffert.com

Technische Information Stand 06/2016