

## Dauerschutz-Lasur

Diffusionsfähiger und UV-beständiger Lasuranstrich für außen



### Werkstoff

<b>Anwendungsbereich</b>	Dekorativer, schützender Anstrich in Edelholzfarbtönen für alle maß- und begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie: Holzhäuser, Dachüberstände, Giebel, Tore, Fensterläden, Fenster, Türen, usw.
<b>Eigenschaften</b>	Aromatenfrei, erhöhter UV Schutz, insbesondere bei dunkleren Farbtönen, ansatzfreies, gleichmäßiges Lasurbild auf großen Flächen, hohe Flächenleistung, durch anwendungsgerechte Viskositätseinstellung, tropfgehemmt, hoch wetterbeständig, blockfest, geruchsmild.
<b>Farbton</b>	Cremeweiss, Kiefer, Eiche, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, Farblos
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglänzend
<b>Bindemittel</b>	Spezial-Alkydharzlasur
<b>Dichte</b>	Ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup> je nach Farbton.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Aromatenfreies Alkydharz, transparente Eisenoxide, aromatenfreies Testbenzin und Additive.
<b>Produkt-Code</b>	M – KH 02
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, frostfrei.
<b>Verpackungsgrößen</b>	750 ml und 2,5 l.

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennend wirkenden Substanzen, sauber, trocken und tragfähig sein. Schmutz und nicht tragfähige Altanstriche, Holzvergrauungen, Algen, Pilze und Moose sind restlos zu entfernen.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien, glatte Flächen anschleifen. Harzreiche und klebrige Holzflächen mit Nitroverdünnung reinigen und gut ablüften lassen. Harzgallen sind auszubrennen. Kanten abrunden. Die Restfeuchtigkeit darf bei maßhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht übersteigen. BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Anwendungen auf Eichenholz, Framire u.a. gerbsäurereichen Hölzern im bewitterten Außenbereich kann es durch Ausbluten der Gerbstoffe zu Verfärbungen, auch an angrenzenden Bauteilen, kommen. Salzimprägnierte Hölzer, bei denen das Holzschutzsalz nicht ausreichend fixiert ist oder zuviel Salz eingebracht wurde, sind als Untergrund für <b>Super Nova Dauerschutz-Lasur</b> ungeeignet. Deshalb empfehlen wir bei solchen Hölzern grundsätzlich einen Probeanstrich.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p><b>Super Nova Dauerschutz-Lasur</b> vor Gebrauch und gelegentlich während der Verarbeitung aufrühren. Die Verarbeitung erfolgt zweckmäßig mit einem Pinsel oder Flächenstreicher.</p> <p>Laub- und Nadelhölzer, die durch Pilz-, Bläue und Fäulnisbefall gefährdet sind <b>2x mit Super Nova Holzgrund</b> imprägnieren.</p> <p>Bauteile bzw. Hölzer, die sehr starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, mit einem weiteren Schlussanstrich <b>SuperNova Dauerschutzlasur</b> versehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich der Farbton mit jedem Anstrich intensiviert, ggfl. farblos einsetzen.</p> <p><b>Hinweis:</b> <b>Farblos im Außenbereich darf nur in Verbindung mit einer farbigen Holzlasur eingesetzt werden.</b> (Ligninabbau).</p>
<b>Verbrauch</b>	<p>Ca. 90 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung, je nach Beschaffenheit des Untergrundes.</p> <p>Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.</p>
<b>Verdünnung</b>	Unverdünnt verarbeiten
<b>Abtönen</b>	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 4 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Trocknungsverzögerungen bei hoher Luftfeuchte sowie bei niedrigerer Temperatur.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

## Hinweise

<b>VOC-Sicherheitshinweis</b>	<p>EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Technisches Merkblatt

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt werden.

## Anhang

### Allgemeine Untergrunderfordernisse bei der Neubeschichtung von maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen:

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von losen Anstrichen, Algen bzw. Moosen, kroidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. Verschmutzungen, Harze, Wachs, Öl, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen.

Vergrautes Holz ist komplett bis auf das gesunde Holz mechanisch zu entfernen.

Harzreiche und klebrige Holzflächen mit Nitroverdünnung reinigen und gut ablüften lassen. Harzgallen sind auszubrennen. Kanten abrunden.

Die Feuchtigkeit des Holzes darf an mehreren Stellen in min. 5 mm Tiefe gemessen, bei maßhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten.

Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher nochmals auf Eignung zu prüfen.

Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz nicht ausgeschlossen werden.

BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Pos.	Untergrund	Grundbeschichtung und Zwischenbeschichtungen	Schlussbeschichtung
1.	Unbehandelte maßhaltige bzw. begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich	2x mit Super Nova Holzschutzgrund, 1x mit Super Nova Dauerschutz-Lasur, bei jedem Anstrich zwischenschleifen	1x mit Super Nova Dauerschutz-Lasur
2.	Beschichtete maßhaltige bzw. begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich	Intakte Altanstriche anschleifen, Fehlstellen(rohes Holz) 1x Super Nova Holzschutzgrund, 1x mit Super Nova Dauerschutz-Lasur	ggf. 1x mit Super Nova Dauerschutz-Lasur

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 00800/ 63333782  
e-mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.meffert.com](http://www.meffert.com)

Technische Information Stand 04/2015