

Lack-Spachtel

Gebrauchsfertiger Spachtel für innen und außen



Werkstoff

Anwendung	Zum Glätten grundierter Oberflächen aus Holz, Metall und mineralischen Untergründen.
Eigenschaften	Hohe Ergiebigkeit. Ganzflächig gespachtelte Flächen können direkt überlackiert werden. SuperNova Lack-Spachtel lässt sich äußerst leicht verarbeiten. Durch Glätten mit dem Spachtelmesser nach kurzer Antrockenzeit erübrigt sich meist ein Schleifen. Der gute Stand der Lackierung zeichnet diesen Spachtel aus. SuperNova Lack-Spachtel hat eine lange Offenheit, so dass auch große Flächen ohne Mühe bearbeitet werden können.
Farbton	Leicht beige
Glanzgrad	Seidenmatt
Pigmentbasis	Weißpigmente, spezielle Füllstoffe
Bindemittelart	Alkydharz
Dichte	Ca. 2,3 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Alkydharz, verschiedene Füllstoffe, Additive
Produkt-Code	M-GP02
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Anbruchgebinde mit Wasser abdecken.
Verpackungsgrößen	200 g und 400 g

Verarbeitung

Untergrund	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und fettfrei sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren. <u>Rohes Holz</u> mit verdünnter Vorstreichfarbe grundieren. <u>Intakte Altlackierungen</u> sorgfältig anschleifen. <u>Eisen</u> mit SuperNova Allgrund oder SuperNova Rostschutzgrund grundieren. <u>Altputz</u> mit SuperNova Tiefgrund LF grundieren. <u>Neuer Putz</u> ist wegen der hohen Feuchtigkeit <u>nicht geeignet</u>.</p> <p>Anmerkung: Bei dickeren Schichten empfehlen wir SuperNova Acryl-Spachtel.</p>
Verarbeitung	<p>Anwendungsbereich: innen. Wenn sichergestellt ist, dass innerhalb kürzester Zeit mit den entsprechenden Vor- und Decklacken weitergearbeitet wird, ist Lackspachtel auch außen anwendbar. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen. Vgl. hierzu Merkblatt 18 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt.</p> <p>Vor Gebrauch Abdecköl entfernen. SuperNova Lack-Spachtel kann mehrmals am Tag aufgebracht werden. Durch das Nachglätten der bereits gespachtelten Fläche (nach einer kurzen Antrockenzeit) kann in der Regel das Schleifen erspart werden. Ganzflächig gespachtelte Flächen können direkt (ohne Vorlack) überlackiert werden. Anbruchgebinde mit Wasser abdecken.</p> <p>Trocken: Bei +20°C, Raumtemperatur, Nassschichtdicke max. 500 µ, überlackierbar nach Trocknung über Nacht, mehrere Spachtelungen am Tag, auch nass in nass, sind möglich. Überstreichbar mit Kunstharzlacken und wasserverdünnbaren Lacken (z.B. Dispersionslacken).</p>
Verbrauch	<p>Je nach Beschaffenheit des Untergrundes/Anwendungsbereich. Für die exakte Kalkulation bietet eine Probebeschichtung die beste Gewähr.</p>
Reinigung der Werkzeuge	<p>Mit Universal-Verdünner</p>
Trockenzeit	<p>SuperNova Lack-Spachtel ist nach Trocknung über Nacht lackierbar.</p>
Verarbeitungstemperatur	<p>Zwischen +15°C und +30°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.</p>

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel Nr. 080409 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 00800/ 63333782

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.meffert.com

Technische Information Stand 03/2011