

Tapeten-Kleister

für normale Tapeten



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Werkstoff

Anwendung	Kraftvoller, pulverförmiger Kleister zum Verkleben von leichten Tapeten. Universell einsetzbar auf vielen Untergründen wie z.B. Putz der Mörtelgruppe P II, P III, P IV, Beton und Gipskartonplatten.
Eigenschaften	Sehr ergiebig, hohe Klebkraft, gute Korrekturmöglichkeit. Kalk- und zementbeständig. Auch auf frischem, trockenem Putz. Nicht toxisch, jedoch nicht in Kontakt mit Nahrungsmitteln bringen. Leicht biologisch abbaubar.
Inhaltsstoffe	Hochwertige modifizierte Stärke, Zellulose-Mischether und Methyzellulose
Produkt-Code	Nicht vergeben
Lagerung	Gut verschlossen und trocken lagern.
Verpackungsgrößen	125 g

Verarbeitung

Untergrund	Untergrund sorgfältig säubern. Alte Tapeten mit SuperNova Tapetenlöser entfernen. Risse und Löcher mit SuperNova Füllstoff zu spachteln. Stark saugende Untergründe lt. Tabelle vorkleistern oder mit SuperNova Tapeten-Wechselgrund bzw. mit SuperNova Tiefgrund LF vorbehandeln.
-------------------	--

Verarbeitung	Den Inhalt des Päckchens in die erforderliche Wassermenge (siehe Tabelle) einrühren. Nach 20 Min. nochmals kräftig durchrühren, dann ist der SuperNova Tapetenkleister gebrauchsfertig. <u>Tapézieren:</u> Tapeten entsprechend ihrer Qualität und Saugfähigkeit des Materials gleichmäßig einkleistern. Tapeten zusammenfalten, gut weichen lassen. Anschließend unter Beachtung der Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller tapezieren. Für Spezialtapeten und Raufaser, Vinyltapeten oder besonders schwere Tapeten empfehlen wir SuperNova Spezial-Kleister .			
Mischungsverhältnisse		Ansatz	Packungsinhalt in Liter Wasser	Packungsinhalt ausreichend für ca.
	Vorkleistern	1:80	10,0	Ca. 50 m ² .
	Leichte Tapeten	1:70	8,75	10 Rollen
	Normale Tapeten	1:60	7,5	8 Rollen
	Schwere Tapeten, restlos abziehbare Tapeten	1:50	6,26	6 Rollen
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser			
Verbrauch	125 g SuperNova Tapetenkleister ausreichend für ca. 35 m ² .			
Trockenzeit	Trocknungszeit mindestens 24 Stunden.			
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.			

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Dieses Produkt enthält zur Stabilisierung oder zum Schutz Konservierungsmittel. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Entsorgung	Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden. Flüssige Materialreste können wie haushalts-ähnliches Schmutzwasser entsorgt werden.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.meffert.com