

Holzsigel TC6117

Klarlack für Parkett und Möbel



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Abriebfester Einkomponenten-Klarlack für Holz im Innenbereich. Zur Versiegelung und Beschichtung von normal beanspruchten Holz- und Parkettfußböden und für seidenglänzende Klarlackierungen von Innenholzwerk wie Türen, Möbel, Profilholz usw. Nicht im Außenbereich anwenden.

Eigenschaften

Wasserverdünnbar, tritt- und kratzfest, beständig gegen kurzzeitige Wasserbelastung und Reinigungsmittel. Gegen stärkere Alkalien, Säuren und Lösungsmittel nicht beständig, Flecken sofort abtrocknen. Nicht mit anderen Werkstoffen mischbar.

Farbton

Transparent

Glanzgrad

Seidenglänzend

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

Bindemittelart

Acryl-PU-Kombination

Inhaltsstoffe

Polyurethandispersion, Wasser, Glykole, Additive, Methyl- und Benzyl- Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Telefon Nr. 00 800 63333782.

Produkt-Code

M-KH01

Gebindegröße

750 ml und 2,5 L

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Nicht tragfähige Altbeschichtungen sind zu entfernen. Tragfähige Altbeschichtungen mit Anlauger reinigen und matt schleifen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen. Im Innenbereich darf die Holzfeuchte 10% nicht überschreiten. BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten.

Auftragsverfahren

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit dem Pinsel auftragen. 2 - 3 Anstriche durchführen. Hochdruckspritzen: 2,0 - 2,5 mm, Luftdruck 2,5 bar, Verdünnung max. 5 %.

Hinweis: Die besten Anstrichergebnisse werden erzielt durch das Aufbringen mindestens 3 unverdünnter Anstriche auf Holzböden und anderer stark beanspruchter Flächen. Es sollte nach jedem Farbauftrag ein Zwischenschliff mit einem Schleifvlies oder Schleifpapier (Körnung 180/240) erfolgen. Auf Bodenflächen nur einen Anstrich pro Tag anlegen. Für gute Belüftung und Luftaustausch bei der Anwendung sorgen.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +8°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Trockenzeit

Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar, nach ca. 24-36 Stunden belastbar. Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit deutlich verlängern.

Verbrauch

Ca. 100 ml/m² pro Beschichtung.

Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt. Für die Spritzverarbeitung mit bis zu 5% mit Wasser verdünnen.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser.

Lagerung

Gebinde stets verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.

Hinweise

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/i):
140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 140g/l VOC.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 01/2015