Technisches Merkblatt

Langzeit-Holzlasur UV TC6315

Für hochwertige Hölzer, Fenster und Türen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Lösemittelhaltige, aromatenfreie, blockfeste Holzlasur. Ideal für die Sanierung und Neuanstrich von nicht maßhaltigen, begrenzt und maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich, wie Vordächer, Holzverkleidungen, Pergolen, Balkone usw. Nicht als Parkett- oder Dielenbeschichtung geeignet. Biozidfrei, daher auch im Innenbereich einsetzbar.
Eigenschaften	Lösemittelhaltig, aromatenfrei, edles Oberflächenbild
Farbton	Farblos, Palisander, Nussbaum, Kiefer, Teak, Eiche
Dichte	Ca. 0,9 g/cm³ je nach Farbton
Bindemittelart	Thixotropes Spezialalkydharz
Inhaltsstoffe	Alkydharz, transparente Eisenoxide, Wachse, Additive, Testbenzin entaromatisiert.
Produkt-Code	M-KH02
Gebindegröße	750 ml und 2,5 l

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken und tragfähig sein. Abgewittertes Holz, lose Holzteile und Altanstriche restlos entfernen sein. Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien, glatte Flächen anschleifen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, die Flächen gut ablüften lassen, Harzgallen sind auszubrennen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen ca. 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten. Kesseldruckimprägnierte Hölzer erst nach ca. 6 Monaten Bewitterung beschichten. Inhaltsstoffreiche Hölzer können die Trocknung deutlich verzögern. Auf grobporigen Laubhölzern, z.B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Rohe Hölzer im Außenbereich mit Holzschutzgrund farblos imprägnieren. BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.
Auftragsverfahren	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel auftragen. 1-2 Anstriche durchführen. Unverdünnt verarbeiten. Hinweis: **Im Außenbereich darf farblos nur in Kombination mit farbigen Lasuren verwendet werden.** Holzflächen sind Wartungsflächen. Um eine lange Haltbarkeit des Anstriches zu erreichen, sollte 1x jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden (Hagel, Risse im Holz) überprüft werden.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Trockenzeit	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit deutlich verlängern.
Verbrauch	Ca. 100 – 120 ml/m² pro Beschichtung.
Verdünnung	Das Produkt ist streichfertig eingestellt.
Reinigung der Werkzeuge	Mit aromatenfreiem Verdünner.
Lagerung	Gebinde stets verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.

Hinweise

Entsorgung	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 01/2015