

Malervlies TC 7401 P

Supervlies, weiß pigmentiert

Werkstoff

Anwendungsbereich	Durch die gleichmäßige Pigmentierung des Malervlies TC 7401 P wird eine ideale Untergrundabdeckung und optimale Farbverteilung erzielt. Zur Armierung von Rissen der Kategorie A1 gem. BFS-Merkblatt Nr. 19 auf Putzoberflächen und Beton geeignet. Ideales Trägermaterial zur Erstellung hochwertiger Oberflächen für weitere Beschichtungen. <u>Hinweis:</u> Baudynamische Risse können mit Malervlies TC 7401 P nicht beseitigt werden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Spez. Gewicht ca. 130g/m² • Sehr gute Untergrundabdeckung • Rissüberbrückend • Nassstabil • Dimensionsstabil • Chemikalien- und verrottungsbeständig • Brandklasse B1 nach DIN 4102 • Frei von toxischen Bestandteilen
Farbton	Weiß pigmentiert
Lagerung	Die Rollen stets stehend und trocken lagern
Verpackungsgrößen	Rollenmaße ca. 1m x 50m

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3, das BSF-Merkblatt Nr. 20 „Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten; Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden“ sowie das BFS-Merkblatt Nr.10 „Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz“.
-------------------	--

	<p><u>Risse, Löcher und Unebenheiten</u> vor der Grundierung mit Füllstoff ausgleichen. Zur Erzielung hochwertiger, glatter Oberflächen sollte der Untergrund Q4 vorgespachtelt sein.</p> <p><u>Feste Anstriche, normal saugende Putzflächen PII, PIII</u> bedürfen keiner speziellen Grundierung. Feste und normal saugende Putzflächen der Mörtelgruppen PII und PIII sowie Beton mit Grundierfarbe WP TC3106 oder Tiefgrund LF TC3301, je nach Erfordernis, nach Werksvorschrift grundieren.</p> <p><u>Alte, glänzende Lackbeschichtungen</u> anlaugen oder anrauhern. Bei Bedarf grundieren.</p> <p><u>Gipsputze PIV und Gipskartonplatten</u> ev. vorhandene Sinterhäute abschleifen, Spachtelgrate entfernen, anschließend mit Tiefgrund LF TC3301 grundieren.</p> <p><u>Nicht tragfähige Altanstriche, Leimfarben, Kalk, Tapeten und Raufaser</u> vor der Verklebung mit Malervlies TC 7401 P restlos entfernen und Flächen mit Tiefgrund LF TC3301 grundieren.</p>
<p>Verarbeitung</p>	<p><u>Hinweis:</u> An zusammenhängenden Flächen nur Gewebe mit gleicher Seriennummer verwenden (Außenseite Karton).</p> <p>Glasdekorgewebe-Kleber TC7301 mit einer Lammfellrolle in Breite von 1-2 Bahnen auf den Untergrund auftragen. Das zugeschnittene Malervlies TC 7401 P in den nassen Kleber falten- und blasenfrei einbetten und auf Stoß nahtlos zusammenfügen. Dazu eine Gummirolle oder Tapezierspachtel verwenden. Malervlies TC 7401 P kann auch mittels Doppelschnitt verklebt werden. An Eckbereichen das Gewebe mindestens 10 cm herumdrücken, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Gewebebahnen zu gewährleisten. Überstände an Fenstern, Fußleisten, usw. in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser abschneiden. Trockene Stellen nachkleben und andrücken.</p> <p><u>Beschichtung</u> Grundsätzlich muss Malervlies TC 7401 P mit einem Anstrichmittel beschichtet werden. Je nach gefordertem Beanspruchungs- und Glanzgrad stehen speziell entwickelte Tex-Color Innendispersionsfarben zur Verfügung. Grund- und Schlussanstrich erst nach vollständiger Trocknung der Verklebung vornehmen. Nach der Trocknung des Grundanstrichs sind eventuell hochstehende Fasern abzuschleifen.</p>

Hinweise

Hinweis	Die genaue Verarbeitung der Einbettungs- und Beschichtungsmaterialien sind den technischen Merkblättern des jeweiligen Produktes zu entnehmen.
Entsorgung	Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 101103 oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 0800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de