

Tensar® GlasstexPatch 880 Produkteigenschaften

Der Glasfaserverbundstoff **Tensar GlasstexPatch 880** besteht aus einer selbstklebenden Polymerbitumenbahn mit einer Glasgitter- und Glasvliesstoffeinlage. Unterseitig ist **Tensar GlasstexPatch 880** mit einer abziehbaren Trennfolie kaschiert, oberseitig mit Quarzsand bestreut. Durch **Tensar GlasstexPatch 880** wird die bewehrende Funktion hochmoduler Glasfasern mit der abdichtenden Funktion der Bitumenbahn gekoppelt.

Einsatzgebiete:

Asphaltarmierung, Instandsetzung und Erhaltung von Asphaltbelägen, Einzelrissanierung

Wirkungsweise:

bewehrende, spannungsabbauende und abdichtende Funktion

Eigenschaft	Einheit	GlasstexPatch 880
Rollenbreite	m	1,0
Rollenlänge	m	15
Rollen pro Palette	Stück	20
Dicke	mm	ca. 2,2
Masse pro Flächeneinheit des Produktes	g/m ²	≥ 2.000
Masse pro Flächeneinheit der Sandabstreuung	g/m ²	≥ 150
Zugfestigkeit (längs / quer) gem. DIN EN ISO 10319:2015	kN/m	70 / 110
Maximale Dehnung der Glasfaserfilamente (längs / quer) gem. DIN EN ISO 10319:2015	%	≤ 3,0
Erweichungspunkt R. u. K.	° C	ca. 100
Umweltverträglichkeit: Unbedenklich gemäß der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)		

Bei den angegebenen Werten handelt es sich - sofern nicht anders angegeben - um Mittelwerte!

Rechtliche Hinweise: Die Informationen in diesem von der Tensar International GmbH ("TENSAR") kostenfrei zur Verfügung gestellten Dokument ersetzen alle vorherigen, Produktbeschreibungen für das o.g. Produkt bzw. die o.g. Produkte und gelten nur zur allgemeinen Veranschaulichung. TENSAR behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vornehmen zu können. Dieses Dokument ist nicht als Vertragsbestandteil anzusehen. Ob die verwendeten Produkte und Systeme bzw. die zugrunde liegende Bemessung für die jeweilige Anwendung oder das jeweilige Projekt geeignet sind, steht in Ihrer alleinigen Verantwortung, wie auch die Einschätzung aller Risiken und Verpflichtungen, die sicher hieraus ergeben können. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen die Einholung von fachmännischem Rat. TENSAR leistet für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben Gewähr ausschließlich nach Maßgabe der AGB (online abrufbar unter (<http://www.tensar.de/Therms-and-Conditions>)).

Tensar International GmbH
Brühler Straße 7
53119 Bonn
Germany

Tel: +49 (0) 228 91392-0
Fax: +49 (0) 228 91392-11
E-Mail: info@tensar.de
www.tensar.de



Tensar® ist ein eingetragenes Warenzeichen