

# CONTRA SEAL FUGENDICHTBAND CS 600

## Datenblatt

### Produktbeschreibung

Das Contra Seal Fugendichtband CS 600 ist ein für extreme Anforderungen geeignetes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtband der Beanspruchungsgruppe BG1 zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Baugewerbe. Die einseitig selbstklebende Rollware besteht aus einem offenzelligen imprägnierten Polyurethan-Weichschaumstoff und hat sich seit 1965 in der schlagregensicheren und dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen bewährt. Das Contra Seal Fugendichtband CS 600 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittelfrei und nicht unter der Verwendung von HFCKW/FCKW/CKW hergestellt.

### Eigenschaften

- starke Komprimierung
- hohe Schlagregendichte bis 600 Pa
- dauerhafte UV-Beständigkeit
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Bewegunreserven

### Anwendungsbeispiele

- zur Anwendung und Abdichtung von Fugen und Anschlüssen (z.B. beim Einbau von Türrahmen und Fenstern im Mauerwerk) im Fassadenbau, Hochbau, Dachbau, Holzbau und Metallbau.
- Abdichtung des Außen- und Innenbereichs gegen Schlagregen, Staub, Zugluft und Lärm.

Eigenschaft	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	DIN 4102	B1 – schwerentflammbarer Baustoff P-NDS04-218
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert		< 0,5 cm
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis +90°C
Fugendurchlässigkeit	EN 1026	$a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m}(\text{daPa})\text{n}]$
Luftdichtheit	DIN 18 542	$a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m}(\text{daPa})^2/3]$
Witterungsbeständigkeit	DIN 18 542	Forderungen erfüllt
Eingruppierung nach	DIN 18 542	BG1
Schlagregendichtheit	EN 1027	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
erhöhte Schlagregendichtheit	EN 1027	je nach Komprimierungsgrad bis zu 1350 Pa
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	DIN 18 542	gegeben
Wohngesundheit	GEV	EC1 PLUS – sehr emissionsarm PLUS
Lagerzeit		12 Monate
Lagertemperatur		+1°C bis +20°C

### Verarbeitungshinweise

Das selbstklebende Terrassenschutzband wird über die gesamte Länge der Terrassen-Unterkonstruktion angebracht. Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten. Mindest-Kompression von 20% für Abdichtung gegen Witterung. Die zu beklebende Oberfläche sollte sauber und trocken, d.h. frei von Feuchtigkeit, Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Stäuben etc. sein. Die Verarbeitung sollte nicht bei Temperaturen unter +5° C erfolgen.

Jetzt Contra Tech  
Produkte entdecken:

**CONTRA  
TECH**  
PERFEKT ABGEDICHTET

**Seal Fugendichthand**  
Der Experte für dauerhafte  
Fugenabdichtung



**CONTRA  
TECH**  
PERFEKT ABGEDICHTET

**PU-Schäume**  
Premium Qualität in 1K und 2K

**CONTRA  
TECH**  
PERFEKT ABGEDICHTET



**Self-Flex**  
Die Fugendänder für  
höchste Ansprüche



Unsere dänische Schwesterfirma  
präsentiert:

**CONTRA**  
ABRASIVES & TAPES



**HM Schleifmittel**

## Kontakt

2F-Systemtechnik GmbH · Brookstraße 9 · 22145 Braak  
+49 (0)40 - 675 93 27 - 0 · [info@2f-systemtechnik.de](mailto:info@2f-systemtechnik.de)