

Produktdatenblatt




Sortiment: Quarzsand 0,1 - 0,4 mm trocken

Hersteller: MKK Märkische Kies- und Kalksandsteinwerke GmbH
 Hennersdorf
 Finsterwalder Chaussee 16a
 03253 Doberlug-Kirchhain

mittlere Korngrößenverteilung:

Sieblinienbereich:

Maschenweite in μm	Siebrückstand in M.-%	Siebdurchgang in M.-%
0	2	-
90	6	2
125	53	8
250	24	61
315	13	85
400	2	98
500	0	100
630	0	100



Chemische Zusammensetzung:

SiO ₂ -Anteil	> 97 M.-%
Al ₂ O ₃ -Anteil	< 1,7 M.-%
Fe ₂ O ₃ -Anteil	< 0,2 M.-%
CaO-Anteil	< 0,04 M.-%
K ₂ O-Anteil	< 1,1 M.-%
Na ₂ O-Anteil	< 0,03 M.-%
SO ₃ -Anteil	< 0,01 M.-%
P ₂ O ₅ -Anteil	< 0,01 M.-%
Glühverlust	< 0,15 M.-%

Physikalische Eigenschaften:

Schüttdichte	1,41 t/m ³
Spez.Dichte	2,64 g/cm ³
Restfeuchte	< 0,1 %

Die oben stehenden Daten stellen Mittelwerte dar. Abweichungen von diesen Werten können lagerstättenbedingt auftreten.
 Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne ist hiermit nicht verbunden.